

Техническая информация

Heinrich-Follmann-Str. 1 · D-32423 Minden
Fon: +49 571/ 9339-0
Fax: +49 571/ 9339-300
info@follmann-chemie.de

FOLCO® MELT EB 5772

Артикул:	14340-017
Тип продукта:	Клей-расплав для кромки на основе полиолефина
Применение:	Для приклеивания кромок всех типов на стандартных кромкооблицовочных станках.
Свойства:	• Универсальное применение • Отличные адгезионные свойства • Работает без загрязнения станка • Высокая начальная прочность • Высокая скорость отверждения позволяет быстро проводить последующую обработку заготовок
Параметры	• Вязкость прим. mPa·s (Brookfield, 200°C) 78.000 • Точка размягчения прим. 142 °C (DIN EN 1238) (по методу кольца и шара)
Рекомендации по использованию:	Рекомендованы следующие условия для проведения работ: • Температура помещения/материала 18 - 22 °C • Влажность древесины 8 - 10 % • Температура вала 190 - 210 °C • Скорость подачи мин. 20 м/мин При длительных перерывах в работе мы рекомендуем снизить температуру клее-наносающего оборудования до прим. 160°C.
Очистка:	Клее-наносающее оборудование необходимо регулярно очищать, например, деревянной лопаткой
Указания по технике безопасности:	Даже при надлежащей обработке клеи-расплавы выделяют испарения, которые могут привести к раздражению органов дыхания. Необходимо организовать отвод испарений, например, с помощью вытяжки. Перед применением рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
Хранение:	Срок хранения в заводской упаковке в сухом и прохладном месте прикл. 12 месяцев.

This data sheet replaces all former technical information.

Last change: 01.12.2017

The characteristic values required for the product to be released are checked by our quality control department at the time of production; these values may change in line with storage conditions and periods and may be higher or lower than the specified limit values. The advice we provide on the application of our products is based on extensive development work and many years of experience and is given to the best of our knowledge. However, the wide variety of requirements on site under the most diverse conditions mean that it is necessary for the processor to test the product for its suitability in any given case. We reserve the right to make changes in keeping with technical developments or improvements to our products. The agreed product characteristics are exclusively as set out in this technical information sheet. Any further agreements on product characteristics must be made in writing to be valid. This applies in particular with regard to the product's suitability for a specific purpose.