

Техническая информация

Heinrich-Follmann-Str. 1 · D-32423 Minden
Fon: +49 571/ 9339-0
Fax: +49 571/ 9339-300
info@follmann-chemie.de

FOLCO® MELT WR 8467

Артикул:	14341-013
Тип продукции:	Клей-расплав для окутывания профилей на основе полиолефинов без наполнителя
Область применения	Окутывание профилей из дерева полипропиленовыми пленками (после их предварительной коронарной обработки) на стандартных окутывающих станках.
Характеристики	• Высокая начальная прочность • Очень хорошая адгезия • Хорошо расплавляется • Хорошая растекаемость • Пригоден для распыления
Параметры:	• Вязкость около 5.600 mPa·s (Brookfield, 180°C) • Температура размягчения (по методу кольца и шара) около 134 °C (DIN EN 1238)
Рекомендации по применению:	Рабочие параметры: • Температура помещения/материала 18 - 22 °C • Влажность древесины 8 - 10 % • Температура вала 160 - 190 °C • Скорость подачи мин. 15 м/мин При длительных перерывах в производстве температуру устройств нанесения следует снизить до прикл. 140°C, чтобы не подвергать клей-расплав термической нагрузке.
Очистка:	Агрегаты для нанесения необходимо регулярно механически чистить деревянной лопаткой.
Указания по технике безопасности:	технике безопасности: Клеи-расплавы даже при надлежащей обработке выделяют испарения, которые могут привести к раздражению органов дыхания. Необходимо гарантировать соответствующий отвод испарений, например, с помощью вытяжки. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
Хранение:	Срок хранения в прохладном и сухом месте в таре производителя прикл. 3 месяцев

Настоящий лист технической информации отменяет все ранее существовавшие версии. Последнее изменение: 23.03.2017
Количественные характеристики продукта определяются и контролируются производителем непосредственно после изготовления продукта; они могут изменяться в зависимости от срока и условий хранения. Рекомендации по применению продуктов основаны на результатах исследовательских работ и многолетнего опыта работы. Многочисленные требования к конечному изделию делают необходимым для пользователя проведение собственной проверки на пригодность продукта для достижения требуемых свойств. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать продукт. Производитель также несет ответственность только за характеристики и свойства продукта, приведенные в листе технической информации. Соглашения о дополнительных характеристиках продукта, выходящих за рамки данного технического листа, имеют силу лишь, если они заключены в письменной форме. В особенности это касается пригодности продукта для достижения определенных свойств конечного изделия.

The advice we provide on the application of our products is based on extensive development work and many years of experience and is given to the best of our knowledge. However, the wide variety of requirements on site under the most diverse conditions mean that it is necessary for the processor to test the product for its suitability in any given case. We reserve the right to make changes in keeping with technical developments or improvements to our products. The agreed product characteristics are exclusively as set out in this technical information sheet. Any further agreements on product characteristics must be made in writing to be valid. This applies in particular with regard to the product's suitability for a specific purpose.