

ИнтерМелт 5002

ТИП ПРОДУКТА	Термоклей
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	Используется для изготовления сборных конструкций, где требуется упругое и гибкое клеевое соединение.
СКЛЕИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	Склеивание гибких и жестких пенопластов, нетканых материалов и т.д.
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ	8 – 12 секунд
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Форсунка или валик
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	160 – 175° C
ВЯЗКОСТЬ	2 800 – 3 200 мПас / 160° C 1 700 – 2 000 мПас / 175° C
ТОЧКА РАЗМЯГЧЕНИЯ	90 – 95° C
ЦВЕТ	Желтый
СТАТУС FDA	Все сырьевые материалы соответствуют 21 CFR 175.105, adhesives.
СРОК ХРАНЕНИЯ	Не менее 2 лет в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте.

ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.+7-812-334 9033, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ИЛИ +7-495-518 7882, МОСКВА, INFO@INTERMELT.RU

ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСНОВАНА НА ПРАКТИЧЕСКОМ ОПЫТЕ. ЗАКАЗЧИК ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА ДОЛЖЕН ВЫЯСНИТЬ ЕГО ПРИГОДНОСТЬ К КОНКРЕТНОМУ ОБЪЕКТУ ПРИМЕНЕНИЯ, ТАК КАК КОНЕЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОДУКТА НАХОДИТСЯ ВНЕ СФЕРЫ НАШЕГО ВЛИЯНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ ПРОВОДИТЬ ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКТА.