

Техническая информация

FOLMANN
your chemical experts

Heinrich-Follmann-Straße 1
32423 Minden • Germany
Phone: +49 571 9339-0
Fax: +49 571 9339-300
info@follmann.de • www.follmann.com

FOLCO® LIT L 6310

Общая информация

- Вид продукта: FOLCO® LIT L 6310 – Клей для пленок на основе сополимеров этилен-винил ацетата с поверхностно-активными субстанциями.
- Область применения: Ламинация дерева, деревянных панелей и других изделий декоративными пленками, ПВХ, и обработанными праймером PO-пленками. Также подходит для окучивания выдвижных элементов на соответствующем оборудовании.
- Свойства: FOLCO® LIT L 6310 – клей для ламинации со средней вязкостью и хорошими клеевыми свойствами. Даже при малом нанесении клея достигается высокая прочность соединения. Наносится любыми стандартными устройствами.

Химические и технические данные

- Вязкость (в день розлива): ≈ 10.000 мПа (Brookfield DVII, 20 °C, Sp. 6, 20 Upm.)
- pH: ≈ 7
- Мин. Температура образования пленки: ~ 0 °C

Рекомендации по применению

- Подготовка дерева: Рабочие поверхности должны быть тщательно выровнены, очищены от жира и грязи. Рекомендуется тщательно вычистить поверхность перед ламинацией. Подготовка поверхностей очень сильно влияет на качество поверхности после ламинации.
- Использование: Помимо других свойств, температура, влажность и абсорбирующие свойства материала, а также вес покрытия и внутреннее напряжение материала имеют различное влияние на время открытой выдержки, время сборки и время прессования. Тепловое воздействие ускоряет время сборки и сокращает время прессования.

Для достижения лучших результатов рекомендуются следующие рабочие условия:

Температура материала, клея и окружающей среды	18-22	°C
Влажность дерева	8-12	%
Относительная влажность воздуха:	60-70	%
Расход	~ 60-120	г/м ²

Техническая информация

FOLMANN
your chemical experts

FOLCO® LIT L 6310

Heinrich-Follmann-Straße 1
32423 Minden • Germany
Phone: +49 571 9339-0
Fax: +49 571 9339-300
info@follmann.de • www.follmann.com

Рекомендации по применению

Клей следует нанести равномерно или на изделие или на пленку. Пленка и изделие должны быть соединены в течение времени открытой выдержки.

Для окончательного схватывания, мы также рекомендуем дополнительную выдержку в течении 3-х часов.

Очистка: Свежий, не засохший клей, смывается простой водой.

Прочие указания

Рекомендации по безопасности: Лист безопасности согласно нормам ЕС на **FOLCO® LIT L 6310** являются общедоступными, и подлежат рассмотрению перед хранением и использованием.

Хранение: В оригинальной упаковке при определенных условиях срок хранения **FOLCO® LIT L 6310** составляет 6 месяцев. Клей следует хранить в прохладном месте и оберегать от замерзания.

Настоящий лист технической информации отменяет все ранее существовавшие версии.

Последнее изменение: 26.01.2015

Количественные характеристики продукта определяются и контролируются производителем непосредственно после изготовления продукта; они могут изменяться в зависимости от срока и условий хранения.

Рекомендации по применению продуктов основаны на результатах исследовательских работ и многолетнего опыта работы.

Многочисленные требования к конечному изделию делают необходимым для пользователя проведение собственной проверки на пригодность продукта для достижения требуемых свойств. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать продукт.

Производитель также несет ответственность только за характеристики и свойства продукта, приведенные в листе технической информации. Соглашения о дополнительных характеристиках продукта, выходящих за рамки данного технического листа, имеют силу лишь, если они заключены в письменной форме. В особенности это касается пригодности продукта для достижения определенных свойств конечного изделия.