

ИнтерМелт 5101 Н

ТИП ПРОДУКТА	Термоклей в гранулах
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	Изготовление и запечатывание широкого спектра упаковочных материалов и коробок. Формирование поддонов-лотков.
СКЛЕИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	Картон с покрытием и без покрытия. Гофрокартон и бумага без покрытия и с ПЭ покрытием.
СВОЙСТВА	Отличная клеящая способность в горячем виде и короткое время прижима. Данный продукт имеет широкую сферу применения и отличается хорошей устойчивостью к высокой температуре. Устойчив к заморозке до - 20° С в зависимости от качества и поверхностей склеиваемых материалов.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Форсунка или валик
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	150 – 175° С
ВЯЗКОСТЬ (по Брукфильду)	1 500 – 2 000 мПас / 150° С 750 – 1 000 мПас / 175° С
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ (макс.)	3 – 5 секунд
ВРЕМЯ ПРИЖИМА (мин.)	1 секунда
ТОЧКА РАЗМЯГЧЕНИЯ (R & B)	110 – 115° С
ЦВЕТ	Светло-желтый
СТАТУС FDA	Все сырьевые материалы соответствуют 21 CFR 175.105, adhesives.
УПАКОВКА	п/э мешки по 25 кг, упакованные на европалете.
СРОК ХРАНЕНИЯ	Не менее 2 лет в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	ТУ 2242-001-96763866-2006

ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. +7-812-334 9033, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ИЛИ +7-495-518 7882, МОСКВА, INFO@INTERMELT.RU

ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСНОВАНА НА ПРАКТИЧЕСКОМ ОПЫТЕ. ЗАКАЗЧИК ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА ДОЛЖЕН ВЫЯСНИТЬ ЕГО ПРИГОДНОСТЬ К КОНКРЕТНОМУ ОБЪЕКТУ ПРИМЕНЕНИЯ, ТАК КАК КОНЕЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОДУКТА НАХОДИТСЯ ВНЕ СФЕРЫ НАШЕГО ВЛИЯНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ ПРОВОДИТЬ ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКТА.