

Техническая информация

FOLCO® LIT L3100

Общая информация:

Тип продукции:	FOLCO LIT L3100 – Клей для пленок на основе сополимеров этилен-винил ацетата с поверхностно-активными субстанциями
Область применения:	Ламинация дерева, деревянных панелей и других изделий для декоративными пленками, пленкам ПВХ и обработанными праймером РО-пленками. Также подходит окучивания выдвижных элементов на соответствующем оборудовании
Характеристики:	FOLCO LIT L3100 – клей для ламинации со средней вязкостью и хорошими клеевыми свойствами. Даже при небольшом нанесении клея достигается высокая прочность соединения. Наносится любыми стандартными способами.

Химические и технические данные:

Параметры:	Вязкость (в день розлива)	~ 15 000 мПа·с (по Брукфилду при 20°C, Шп.6, 20 об/мин)
	Мин. температура пленкообразования	~ 0 C°
	Ph	7

Рекомендации по применению:

Подготовка дерева:	Рабочие поверхности должны быть тщательно выровнены, очищены от жира и грязи. Рекомендуется тщательно вычистить поверхность перед ламинацией. Подготовка поверхностей очень сильно влияет на качество поверхности после ламинации.
Использование:	Помимо других свойств, температура, влажность и абсорбирующие свойства материала, а также вес покрытия и внутреннее напряжение материала имеют различное влияние на время открытой выдержки, время сборки и время прессования. Тепловое воздействие ускоряет время сборки и сокращает время прессования.

Рекомендации по применению

Клей следует нанести равномерно или на изделие или на пленку. Пленка и изделие должны быть соединены в течение времени открытой выдержки. Для окончательного схватывания, мы также рекомендуем дополнительную выдержку в течении 3-х часов

Очистка:	Свежий, не засохший клей, смывается простой водой.
----------	--

Техническая информация

FOLCO® LIT L3100

Прочие указания

Рекомендации по безопасности:

Лист безопасности согласно нормам ЕС на FOLCO® LIT L 6310 являются общедоступными, и подлежат рассмотрению перед хранением и использованием.

Хранение:

В оригинальной упаковке при определенных условиях срок хранения FOLCO® LIT L 6310 составляет 6 месяцев. Клей следует хранить в прохладном месте и оберегать от замерзания.

Настоящий лист технической информации отменяет все ранее существовавшие версии.

Последнее изменение: 04.03.2016

Количественные характеристики продукта определяются и контролируются производителем непосредственно после изготовления продукта; они могут изменяться в зависимости от срока и условий хранения.

Рекомендации по применению продуктов основаны на результатах исследовательских работ и многолетнего опыта работы. Многочисленные требования к конечному изделию делают необходимым для пользователя проведение собственной проверки на пригодность продукта для достижения требуемых свойств. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать продукт. Производитель также несет ответственность только за характеристики и свойства продукта, приведенные в листе технической информации. Соглашения о дополнительных характеристиках продукта, выходящих за рамки данного технического листа, имеют силу лишь, если они заключены в письменной форме. В особенности это касается пригодности продукта для достижения определенных свойств конечного изделия.