

FOLCO® REACT 10515

p

Артикул:	EG2900000
Тип продукта:	Клей-расплав на основе полиуретана
Область применения:	Ламинирование по пласти деревянных и других поверхностей самыми разнообразными материалами (например, HPL, ПВХ, декоративными пленками).
Свойства:	<ul style="list-style-type: none"> • Среднее открытое время • Отличная адгезия к самым разнообразным материалам • Высокая конечная прочность

Характеристики:	<ul style="list-style-type: none"> • Вязкость (в день производства) прим. 25.000 mPa·s (Brookfield, 120°C)
------------------------	---

Рекомендации по применению:	<p>Рекомендованные условия работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Температура помещения/ материала 18 - 22 °C • Влажность древесины 8 - 10 % • Температура на валу 120 - 160 °C • Рекомендуется снижать температуру при незначительных перерывах в производственном процессе примерно до 120°C во избежание термической нагрузки на ПУР расплав
------------------------------------	--

Cleaning:	Неотвержденный клей можно удалить с оборудования механически, например, деревянной лопаткой
Safety advice:	Содержит изоцианаты. Соблюдать указания производителя. Даже при использовании рекомендованных для работ температур, клеи-расплавы могут выделять испарения, раздражающие дыхательную систему. Необходимо гарантировать соответствующий отвод испарений. Появление испарений в значительной степени зависит от температуры обработки Перед использованием продукта рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
Storage:	Срок хранения в прохладном и сухом месте в неповрежденной таре производителя около 12 месяцев.

Настоящий лист технической информации отменяет все ранее существовавшие версии. Последнее изменение: 27.01.2019

Количественные характеристики продукта определяются и контролируются производителем непосредственно после изготовления продукта; они могут изменяться в зависимости от срока и условий хранения.

Рекомендации по применению продуктов основаны на результатах исследовательских работ и многолетнего опыта работы. Многочисленные требования к конечному изделию делают необходимым для пользователя проведение собственной проверки на пригодность продукта для достижения требуемых свойств. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать продукт. Производитель также несет ответственность только за характеристики и свойства продукта, приведенные в листе технической информации. Соглашения о дополнительных характеристиках продукта, выходящих за рамки данного технического листа, имеют силу лишь, если они заключены в письменной форме. В особенности это касается пригодности продукта для достижения определенных свойств конечного изделия.