

## FOLCO® LIT RL 1004

### Общие сведения

Тип продукта	<b>FOLCO® LIT RL 1004</b> – специально составленная клеевая дисперсия на основе ПВА (поливинилацетата) с модифицирующими добавками и поверхностно-активными веществами. Не содержит минеральный наполнитель и этиловый спирт.
Область применения	<b>FOLCO® LIT RL 1004</b> используется в различных целях в области переработки бумаги.
Свойства	<b>FOLCO® LIT RL 1004</b> клей широкого диапазона применения бумажных изделий, обеспечивающий очень высокую скорость склеивания.

### Технические характеристики:

Вязкость (в день розлива):	ок. 3.000 мПа·с (Brookfield RVT, 20 °C, шпindelь № 4, 20 оборотов в минуту)
рН	около 4,0
Плотность	около 1,08 г/см <sup>3</sup>
Мин. температура образования пленки	около + 0 °C

### Рекомендации по применению

Подготовка материала	Детали должны быть чистыми, свободными от пыли и жира.
Переработка	Такие факторы, как температура, влажность и абсорбционная способность материала, количество наносимого клея и показатели поверхностного напряжения в материале оказывают различное воздействие на открытое время выдержки, время схватывания и время прессования. Тепло ускоряет время схватывания и сокращает открытое время выдержки.

Для достижения хороших результатов мы рекомендуем следующие ориентировочные значения:

температура в помещении, материала и клея	18 – 22	°C
Относительная влажность воздуха	60 – 70	%

**FOLCO® LIT RL 1004** наносится обычными средствами нанесения. Количество наносимого клея определяется впитываемостью и структурой поверхности склеиваемых материалов. Клей наносить равномерно. Температура в помещении и температура материала должны быть не ниже

## FOLCO® LIT RL 1004

### Рекомендации по применению

+10 °C.

В течение открытого времени выдержки детали складываются и прижимаются прессом. Прессовать до достижения необходимой прочности.

Очистка	Во избежание загрязнения оборудования клеем осуществляют промывку водой
Совместимость	Клей необходимо проверить на совместимость с другими клеями

### Прочие рекомендации

Рекомендации по безопасности	По существующим на сегодня постановлениям по опасным материалам <b>FOLCO® LIT RL 1004</b> не является обязательным для маркировки. Пожалуйста, прочтите перед применением, хранением или переработкой паспорт безопасности продукта.
Хранение	В оригинальной упаковке и при подходящих условиях <b>FOLCO® LIT RL 1004</b> сохраняет свои свойства около 6 месяцев. Материал должен храниться в прохладном помещении. Не допускать замерзания. Температура выше 25 °C приводит к сокращению сроков хранения! Необходимые для разрешения на отгрузку параметры перепроверяются нашим отделом качества; в зависимости от условий и сроков хранения они могут меняться в ту или другую сторону. При необходимости после длительного хранения клей рекомендуется перемешать.

Настоящий лист технической информации отменяет все ранее существовавшие версии.

Последнее изменение: 26.01.2015

Количественные характеристики продукта определяются и контролируются производителем непосредственно после изготовления продукта; они могут изменяться в зависимости от срока и условий хранения.  
Рекомендации по применению продуктов основаны на результатах исследовательских работ и многолетнего опыта работы. Многочисленные требования к конечному изделию делают необходимым для пользователя проведение собственной проверки на пригодность продукта для достижения требуемых свойств. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать продукт. Производитель также несет ответственность только за характеристики и свойства продукта, приведенные в листе технической информации. Соглашения о дополнительных характеристиках продукта, выходящих за рамки данного технического листа, имеют силу лишь, если они заключены в письменной форме. В особенности это касается пригодности продукта для достижения определенных свойств конечного изделия.